Mortero coloreado para la renovación y decoración de suelos

PAVISTAMP

DESCRIPCIÓN /

Cemento, polvo silíceo, cuarzo, pigmentos minerales y aditivos.

OBSERVACIONES /

- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura, humedad y tipo de hormigón.
- Proteger todas las zonas donde se pueda manchar (arquetas, bordillos, zócalos…) con **PROTECTOR PAVISTAMP.**
- Con tiempo de calor o viento utilizar retardador superficial **BRYTEN CH** para controlar la evaporación rápida de la humedad en la superficie del hormigón fresco y así facilitar una perfecta unión entre el mortero y el hormigón, evitando la aparición de fisuras superficiales.

APLICACIONES/

- Mortero coloreado de alta resistencia que se aplica sobre el hormigón fresco y que permite el moldeado del hormigón ofreciendo una capa de rodadura de excelente dureza y durabilidad.
- Para la decoración de pavimentos tradicionales (adoquín, madera…)
- Especialmente indicado para pavimentos urbanos, viviendas, aparcamientos, parques temáticos…

ACABADOS/

- Más de 70 modelos.
- Modelos a la carta.
- Estampado, liso, rayado y fratasado.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Aplicación del **PAVISTAMP** mediante espolvoreo en 2 pasadas, sobre el hormigón fresco.
- El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el hormigón fresco.
- Evitar mojar con agua el hormigón.
- En época de calor retardar el proceso de fraguado del hormigón con **FILMAT R.**
- En época de invierno acelerar el fraguado del hormigón con **HORMIDUR- SC**.
- Pasadas las primeras 24 horas aprox. abrir juntas de dilatación en paños de máximo 16-20 m^2.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN/

- Temperaturas de aplicación 5ºC a 35ºC.
- No añadir agua al producto una vez ha sido espolvoreado sobre el hormigón fresco.

PRESTACIONES /

MARCADO- CE UNE- EN- 13813:2003

- Desgaste por rozamiento UNE 127.020/99EX: 19 mm.
- Deslizamiento CRD: 41
- Heladicidad: No heladizo

ALTAS
PRESTACIONES
PAVISTAMP

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- La base estará debidamente compactada y con el visto bueno de la dirección facultativa, para recibir el hormigón.
- El espesor del hormigón en todos los casos, lo decidirá la dirección de obra o la propiedad.
- El hormigón estará fabricado en una planta autorizada y transportado en camiones cuba en un plazo de 30 minutos, tendrá un cono de desplome entre 6.5 y 8 cm, a fin de evitar la subida de escoria y segregación de gránulos.
- Evitar los hormigones con exceso de aditivos, estos dificultan la subida del agua por capilaridad impidiendo el enganche entre el hormigón y el mortero.

MODO DE EMPLEO/

1.- En los minutos que siguen a la regularización del hormigón, este se alisa permitiendo que el agua suba por capilaridad y asegurar un perfecto enganche entre hormigón y mortero.
2.-Espolvorear el producto **Pavistamp** en 2 pasadas a razón de 5-7 kg/m^2 y según color.
3.- Alisado manual asegurando una perfecta adhesión del producto con el hormigón.

Con el hormigón en estado plástico se espolvorea el **Despi** que actúa como desencofrante y envejecido del pavimento.
Durante el proceso de fraguado, se textura con los moldes elegidos.



Pasadas las primeras 48-72 horas se lava el pavimento con agua a presión.
Una vez seco y exento de humedad, aplicar 1-2 pasadas de resina de curado:
* **Racly 2** con humedad: < 4 %.
* **F-300** base agua.

PRODUCTO

PAVISTAMP

Mortero coloreado para la renovación y decoración de suelos

- Mortero de alta resistencia
- Excelente comportamiento al hielo-deshielo
- Tráfico rodado y peatonal
- Acabados decorativos

PRESENTACIÓN /

Sacos de papel de 25 kg, antihumedad.
Palets de 1200 kg (48 sacos)

COLORES /

Carta de 20 colores

RENDIMIENTO/
5-7 kg/m^2 y según color

CONSERVACIÓN/

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

REFERENCIAS/

Pavistamp-HD, resistente a las sales para piscinas.